



FICHA TÉCNICA

Familia	Nombre Comercial	Tipo de Resina	Clase Térmica (°C)	Flash Point (°C)	Gravedad Específica (g/cm ³)	Tiempo de Vida @ 21°C (meses)	VOC (%en peso)	Viscosidad copa B4 @ 25°C (s o poise)	Tiempo de Curado	Resistencia al Enlace @ 21°C (kgf) ASTM D2519	Resistencia al Enlace @ 150°C (kgf) ASTM D2519	Rigidez Dieléctrica en seco (Kv/mm) ASTM D115	Rigidez Dieléctrica en húmedo (después de 24 horas) (Kv/mm)	Aplicaciones
SIN SOLVENTES (100% SÓLIDOS)	Ultimeg 520	Poliéster Insaturado	H(180)	166	1.18	18	100	6	4 hr @ 130°C	22	7	130	81	Motores / Transformadores
	Suprakem K-703A	Poliéster Insaturado	F(155)	25	1.068 - 1.098	3	100	85 - 100	330 - 390 s @ 100°C	13	2	55	52	Motores / Transformadores
	Suprakem K-73517	Poliéster Insaturado	H(180)	25	1.065 - 1.085	3	100	29 - 31	15 - 17 s @ 100°C	17	1.2	159	124	Motores / Transformadores
BASE SOLVENTE	Suprakem K-9637	Alquidial modificado	H(180)	25	0.965 - 0.975	12	51.0 - 53.0	70 - 110 25 - 45	25 - 35 s @ 165°C	22	2.4	163	125	Motores / Transformadores
	Suprakem K-9650	Alquidial modificado	H(180)	25	0.975 - 0.980	6	51.5 - 53.5	70 - 120 25 - 50	25 s máx @ 135°C	22	7	118	79	Motores / Transformadores
SECADO AL AIRE	Aerokem K-1201	Alquidial modificado	N/A	24	1.000 - 1.020	12	51.0 - 53.0	30 - 45	50 min. máx @ Temp. Ambiente	N/A	N/A	59	14	Motores
	Aerokem K-1205	Alquidílico	N/A	24	0.965 - 0.985	12	55.0 - 57.0	40 - 50 15 - 21	40 - 70 min. @ Temp. Ambiente	N/A	N/A	98	24	Motores / Transformadores
BASE AGUA	Aquameg 1000	Emulsión Epóxica	H(180)	N/A	1.05	12	0	3 - 6	4 hr @ 150	26	5.5	105	100	Motores LV / Motores Herméticos
TECNOLOGÍA EPOXI	Ultimeg 2002L	Epóxico	H(180)	N/A	1.12	12	0	5	4 hr @ 150	26	5.4	104	75	Motores / Transformadores
	Ultimeg 2002T	Epóxico	H(180)	N/A	1.15	12	0	35	4 hr @ 150	37	8.3	120	65	LV / MV / Tracción / Trafo
	Ultimeg 2002XT	Epóxico	H(180)	N/A	1.16	12	0	65	4 hr @ 150	45	8	115	60	Generadores MV / Motores