




HYPERTAPE ISO.M

Composición/ Características

- HYPERTAPE ISO.M es una tela de cristal tejida cubierta con una resina de isophthalate.
- El HYPERTAPE ISO.M se puede ofrecer en corte recto o forma predispuesta de corte.
- La cinta en polarización negativa, ofrece la flexibilidad creciente donde las formas puedes ser manejadas.
- Temperatura máxima: 200°C

Uso:

- Se utiliza HYPERTAPE ISO.M flexible en temperaturas altas con alta fuerza dieléctrica, se requiere la cinta aislante.
- HYPERTAPE ISO.M se emplea en máquinas de alta/baja tensión de herida del alambre como bobina final de aislamiento y para grabar el aislamiento de los empalmes de la bobina.

Propiedades	Unidad	HYPERTAPE Iso.M			
Medida Nominal	mm	0,13 ± 0,02	0,18 ± 0,02	0,25 ± 0,025	0,38 ± 0,03
Peso Total	g/m ²	160 ± 20	240 ± 20	365 ± 20	500 ± 50
Peso de la unidad	g/m ²	50 ± 5	125 ± 13	200 ± 20	200 ± 20
Peso de la capa	g/m ²	110	115	165	300
Fuerza Extensible	N/cm	140	200	280	280
Alargamiento de Corte	%	10	8	4	3
Averia del Voltaje	kV	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6
Color		Clear	Clear	Clear	Clear
Vida Útil a 20°C	months	24	24	24	24
Disponibilidad					
Anchura	mm	10–1000	10–950	10–1000	10–1000
Longitud Estandar	m	50 m (Otras medidas a petición)			
Base Estandar	mm	55 mm, 76 mm			