




FICHA TÉCNICA

Características Finales:

Dato	Unidad	DIAPOL 509
Polimerización total a 60°C	h	10
Dureza Shore A	-	80
Absorción de agua, 24 h a 20°C	% peso	0.1-0.2
Rigidez dieléctrica 50 Hz 20°C	Kv/mm	15
Factor de disipación tg, 50Hz 20°C	-	0.04
Punto Martens	°C	20
Conductividad térmica	W/mK	0.5-0.6
Resistencia a la flexión	mPa.s	nc

Forma de suministro:

En envases de hojalata litografiados y precintados de 1, 5, 20 kg