




Información técnica

Grupo: Laminados flexibles

CUÑAS

Perfiles en forma de U para el aislamiento del cierre de ranura.



Descripción:

Perfiles fabricados partiendo de diferentes materiales. Estos pueden ser Film Poliéster, TRIPLEX F-20.08 (DMD), THERNOMID 14.20 (NMN), El procedimiento especial de fabricación las hace prácticamente indeformables permitiendo de esta forma su manipulación, corte y almacenaje

Aplicación:

Para el cierre de la ranura en estatores y armaduras principalmente bobinadas con alambre.

Utilización:

Se insertan longitudinalmente en la ranura cubriendo el alambre magneto y procurando que la cuña quede dentro del aislante de la ranura.

Características técnicas:

Dependiendo de cada material, se deberá consultar la correspondiente hoja técnica.

Características físicas:

Características						Composición y uso
Resistencia (°C)	Producto	Desarrollo (mm)	Desarrollo (in)	Aislamiento (KV)	Color	Sólo damos alguna cualidad que los distingue. Para mayor información disponemos de documentaciones técnicas específicas.
130	FILM POLIESTER	R-10	0.393	22	Blanco	Fabricadas con Film Poliéster de 250 µ mediante proceso térmico que las hace indeformables. Perfil en forma de "U". Se presentan en paquetes con 100 unidades de 1 m.
		R-12	0.475	22		
		R-15	0.590	22		
		R-18	0.709	22		
		R-21	0.827	22		
		R-24	0.945	22		
155	TRIPLEX F-20-08	R-10	0.393	19	Naranja	Fabricadas con el laminado TRIPLEX F-20.08 de 0,45 mm mediante proceso térmico que las hace indeformables. Perfil en forma de "U". Se presentan en paquetes con 100 unidades de 1 m.
		R-12	0.475	19		
		R-15	0.590	19		
		R-18	0.709	19		
		R-21	0.827	19		
		R-24	0.945	19		

Forma de suministro:

En paquetes con 100 tiras de 1 m.