Royal Diamond México



Información técnica

Grupo: Papeles aislantes

PRESSPAN

Lamina flexible de cartón prensado. Clase térmica A 105°C.

Descripción:

PSP3040. Cartón prensado de primera calidad, que en su fabricación, emplea solamente fibras de celulosa de elevadas características técnicas.

Aplicación:

Lámina flexible dieléctrica empleada en la fabricación de transformadores, condensadores, interruptores, bobinas, etc.

Características técnicas:

Composición	Valor	Presspan en lámina (PSP 3040)				
Espesor	mm	0.10	0.20	0.30	0.30	0.50
Gramaje	$gr/m^2 \pm 10\%$	115	235	340	170	540
Densidad	$gr/m^3 \pm 10\%$	1.20				
Cenizas	%	<1				
Resistencia a la tracción L	N/mm^2	>70				
Resistencia a la tracción T	N/mm^2	>35				
Clase térmica	n/a	A (105°C)				
Rigidez dieléctrica	KV/mm	8				

Forma de suministro:

Rollos de 10 y 40 kg aproximadamente. Ancho bobinas 1000 mm